



Ochranná olejová lazura mat

Mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostorách



701
bezbarvý
mat



26 m²/1 l
1 nátěr



Popis produktu:

Osmo Ochranná olejová lazura je matný ochranný vrchní nátěr na olejové bázi pro dřevěné prvky v exteriéru. Mikroporézní a prodyšný vrchní nátěr umožňuje dřevu dýchat a snižuje nebezpečí bobtnání a smršťování dřeva. Odolný vůči vodě i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Obsahuje aktivní složky pro ochranu vrchního nátěru před řasami a napadením plísněmi.

Vrchní nátěr je prověřen desítkami let v různých klimatických podmínkách, nepraská, neodlupuje se, netvoří puchýřky nebo šupinky.

Snadno se renovuje, není požadováno přebroušování nebo podkladové nátěry.

Snadno se aplikuje, nezasychá během natírání.

Základní informace:

1. Na bázi přírodních obnovitelných zdrojů
2. Podkladový a vrchní nátěr v jednom
3. Vrchní nátěr chrání proti napadení plísněmi, řasami a dřevokaznými houbami
4. Mikroporézní, prodyšný povrch
5. Pro rozměrově stálé / rozměrově nestálé dřevěné prvky v exteriéru
6. Zaschne po přibližně 4 – 6 hodinách
7. Obsah postačí pro přibližně 50 m² obroušeného dřeva / přibližně 25 m² hrubě řezaného dřeva



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Doporučené použití:

Vhodný jako bezbarvý, matný samostatný nátěr pro svislé chráněné venkovní konstrukce jako jsou střešní podhledy, přístřešky na auta nebo opláštění budov. Osmo Ochranná olejová lazura 701 bezbarvá neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření, a proto není doporučována pro aplikace na přímém slunci

Je taktéž vhodná jako bezbarvý, matný vrchní nátěr (pouze pro svislé plochy) na barevné Osmo venkovní vrchní nátěry jako jsou Osmo Selská barva, Osmo Ochranná olejová lazura nebo Osmo Jednorázová lazura HS plus. Docílíte tím dodatečného přírodního matného vzhledu povrchu.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, lněný olej), sikativ (sušidel) a přírodních látek zajišťujících vodoodpudivost. Aktivní složka: propikonazol. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těžkých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II): kategorie produktu A/e, max. 400 g/l.

Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Pokud

výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky (Osmo odstraňovačem barvy nebo přebroušením). Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.

Osmo Ochranná olejová lazura 701 bezbarvá je připravena k přímému použití, prosím neředěte. Dobře před použitím promíchejte.

Je-li to možné, aplikujte první nátěr na všechny plochy před vlastním smontováním konstrukce. Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti hnilobě a modráni dřeva, je možno dřevo před aplikací nátěru ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR 4001)*.

(* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím se vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

Zpracování/Aplikace:

Aplikace jako samostatného nátěru: Přípravek naneste rovnoměrně v tenké vrstvě pevným Osmo ručním štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

rozetřete. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Poté naneste stejným způsobem druhou vrstvu nátěru.

Při renovaci zpravidla postačuje jeden nátěr na očištěnou a suchou plochu.

Aplikace jako svrchního nátěru na již natřené dřevo:

Pro zajištění čirého a matného vrchního nátěru naneste přípravek rovnoměrně v tenké vrstvě pevným Osmo ručním štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete.

Upozornění: spodní nátěr musí být dokonale zaschlý!

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí:

Je-li používán jako samostatný nátěr, pak lze druhý nátěr aplikovat po přibl. 4 – 6 hodinách, jakmile je zaschlý na dotyk. Jinak je třeba respektovat dobu schnutí spodního pigmentového nátěru (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Doba schnutí druhého nátěru je přibližně 12 hodin.

Vydatnost:

1 litr postačí pro přibližně 26 m² nátěru v jedné vrstvě. Spotřeba závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.

Upozornění:

Osmo Ochranná olejová lazura 701 bezbarvá neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření, a proto ji nedoporučujeme jako samostatný vrchní nátěr pro plochy, vystavené působení povětrnosti. Vzhledem k obsahu přírodních olejů může Osmo Ochranná olejová lazura 701 bezbarvá vykazovat na bílých podkladech slabé zažloutnutí.

Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Obsahuje butanonoxim a propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

(doporučený kód dle Katalogu odpadů:
080111 Odpadní barvy a laky
obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky).

Pozor: Výrobkem nasáklou látku
okamžitě po použití vyperte nebo
uchovávejte ve vzduchotěsně
uzavřené kovové nádobě (nebezpečí
samovznícení).

Na vyžádání je k dispozici
bezpečnostní list.

Barevné odstíny:

701 bezbarvý

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou
poskytnuty v dobré víře a podle našich
nejlepších znalostí, nepředstavují ale
jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě
podkladů od výrobce OSMO HOLZ
und COLOR GmbH importér pro ČR a
SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz

Verze leden 2015



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz