



## Sada k odstraňování pryskyřice

K odstranění ze dřeva vyteklé pryskyřice na barevně upravených dřevěných površích

Metoda zpracování pro zahradní nábytek nebo jiné dřevo venku



### Doporučené použití:

U zahradního nábytku nebo i fasád a jiných dřevěných prvků, které jsou vyrobeny z dřevin obsahující pryskyřici jako např. borovice nebo modřín dochází k tomu, že tato pryskyřice při silnějším slunečním ohřátí vytéká ze dřeva na povrch. Tato pryskyřice na povrchu dřeva je nejdříve lepivá, po nějaké době však zkrystalizuje a dá se mechanicky odstranit z povrchu dřeva.

### Zpracování/Aplikace:

Aby se tato zaschlá pryskyřice dovedně a bez poškození nátěru odstranila, doporučujeme Vám následující postup pro její odstranění:



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

1. Vytekou zaschlou pryskyřici nejdříve odstraňte tupým dlátkem nebo škrabkou až se vyrýsuje jen slabý film tvořený pryskyřicí na povrchu dřeva.

Tuto činnost provádějte jemně a snažte se, aby jste nepoškodili barvu.

2. Přiložený čistící hadřík navlhčete přiloženým „ Speciálním odstraňovačem pryskyřice – Spezial Harzentferner „ a očistěte zbytek pryskyřice na povrchu dřeva.

3. Barva ztratí pouze svůj odstín lesku. Aby jste opět vyrovnali tento odstínový defekt, doporučujeme na čistící hadřík nanést výrobek OSMO Bezbarvá olejová lazura č. 000 ( Osmo Klar- Öl Lasur 000 ) a rozetřít na vzniklá matná místa. Pak již nechte lazuru jen zaschnout.

## Bezpečnostní pokyny:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje dichlofluanid, kobaltkarboxylát a 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a přeložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Ušchlý nátěr odpovídá

dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 02/10



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)