



VIZKOZITA	cca 35 – 45 SEC/DIN 4mm
HUSTOTA	+ 0,91 kl/l
SUŠINA	cca 51% podle váhy
VYDATNOST	30-35 m <sup>2</sup> /l na nános při strojním zpracování*
SUŠENÍ	Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin.**

\* podle dřeviny a stupně brusu dřeva,

\*\* Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

#### Výrobce:

Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,  
8800 Roeselare  
Belgium

+32 51 30 11 40  
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

#### Popis výrobku

Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Je velmi matný.

Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).

#### Příprava

Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 80-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

#### DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu v odstínu vyhnete.

Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

**Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou reklamaci.**

#### Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

#### Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

#### Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.

**!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**