



VIZKOZITA	cca 25 – 35 SEC/DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 kl/l
SUŠINA	cca 43 % podle váhy
VYDATNOST	40-50 m ² /l na nános při strojním zpracování 20-35 m ² /l na nános při ručním zpracování*
SUŠENÍ	Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. **

* podle dřeviny a stupně brusu dřeva,

** Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Výrobce:

Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Popis výrobku

Tvrdý voskový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah, nábytku a další dřevěných prvků. Dobře plní, propůjčuje dřevu přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Splňuje normu EN 71 díl3 Dětské hračky a nábytek

Příprava

Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 100-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu v odstínu vyhnete.

Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou reklamaci.

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!