

Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

MATERIÁLOVÝ LIST

OPNI 264.03 (QT26403)

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÝ AKRYLURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ, HLUBOCE MATNÝ VRCHNÍ LAK
VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTISKŮM PRSTŮ A POŠKRÁBÁNÍ

TUŽIDLO: **C 99** (HPU6214) (40%)

ŘEDIDLO: **DP 169** (TPU9303-S) (30-50%)

CHARAKTERISTIKA

Hluboce matný interiérový vrchní lak s vysokou odolností proti otiskům prstů, vysoce odolný proti poškrábání či „vyleštění“, vysoká světlustalost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku: 23%
Měrná hmotnost laku (+ 3%): 0,96 kg/l
Viskozita při 20°C: 135 s + 5 s/F4.
Obsah pevných složek tužidla: 35%
Měrná hmotnost tužidla (+ 3%): 1,010 kg/l
Obsah pevných složek směsi: 24%
Životnost směsi: cca 4 hod.

PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: vybroušený PUR nebo akryluretanový základ (FANI 510 (117.51), PF852 (112.52), PF516 (110.16))
Spotřeba: 80 g/m² v jedné vrstvě. – POZOR NA SILNÉ VRSTVY
Vydatnost: z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 6-7 m² včetně prostříku.
Způsob aplikace: stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem).
Zasychání: cca 30 min. proti prachu, na dotyk 8 hodin, stohovatelné po 24 hodinách
Urychlené zasychání: po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí: nežloutnoucí
Skladovatelnost: minimálně 24 měsíců v originálním balení
Standardní balení: 5, 20 lt
Poznámka: **Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.**