

Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

## MATERIÁLOVÝ LIST

### OPNI 260.xx

SPECIÁLNÍ NEŽLOUTNOUCÍ AKRYLURETANOVÝ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK  
POUŽITELNÝ I JAKO VÍCEVRSTVÝ LAK – PROTIPOŽÁRNÍ ATEST

**TUŽIDLO: C 6300** (10%)

**ŘEDIDLO: DP169** (20%)

#### CHARAKTERISTIKA

Nežloutnoucí, světle stálý lak, vhodný i na chemicky bělené dřeviny. Protipožární atest – všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných. Shoda s EN71-3/9, vhodné i na dětský nábytek

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku: 28%  
Měrná hmotnost laku (+ 3%): 0,940 kg/l  
Viskozita při 20°C: 25 s + 2 s/F4.  
Obsah pevných složek tužidla: 45%  
Měrná hmotnost tužidla (+ 3%): 0,980 kg/l  
Obsah pevných složek směsi: 25%  
Životnost směsi: cca 24 hod.

#### PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: vybroušený akryluretanový základ č.p. 240, 280, 320.  
Spotřeba: 100 - 120 g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.  
Vydatnost: z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m<sup>2</sup> včetně prostříku.  
Způsob aplikace: stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přidávným vzduchem)  
Zasychání: cca 15 min. proti prachu, na dotyk od 45 minut, brousitelné od 1 hodiny, stohovatelnost po 12 hod.  
Urychlené zasychání: po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

#### DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí: nežloutnoucí  
Skladovatelnost: minimálně 24 měsíců v originálním balení  
Standardní balení: 5 a 20 lt  
Poznámka: dostupné v matovosti 10, 30

**Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.**